

RENOLIT L-TS MO

Schwerlastfett mit Festschmierstoffen

Frühere Bezeichnung: STABYL L-TS MO

Beschreibung

RENOLIT L-TS MO ist ein Schwerlastfett auf Basis eines Lithiumverdickers, einer teilsynthetischen Grundölmischung und Festschmierstoffen.

RENOLIT L-TS MO zeichnet sich durch mechanische Stabilität, Lasttragevermögen, Hafteigenschaften, Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz aus.

Der Einsatztemperaturbereich von RENOLIT L-TS MO beträgt -30 bis +140 °C.

Anwendung

RENOLIT L-TS MO wird hauptsächlich für folgende Anwendung(en) / Funktion(en) eingesetzt:

- Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
- Wälz- und Gleitlager von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, die über Zentralschmieranlagen versorgt werden
- Hochbelastete Wälz- und Gleitlager

RENOLIT L-TS MO kann außerdem für folgende Anwendung(en) / Funktion(en) eingesetzt werden:

- Zahnstangen
- Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen

Vorteile

- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Hochtemperatureigenschaften
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Gute Notlaufeigenschaften

Lagerbedingungen

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und original verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

Hinweise

Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Verdickertyp		Lithium
Grundölytyp		teilsynthetisch
Grundölviskosität bei 40 °C	ASTM D7042	800 mm ² /s
Festschmierstoffe		MoS ₂
Farbe		schwarz
NLGI-Klasse	DIN 51818	2
Tropfpunkt	DIN ISO 22286	~ 190 °C
Beständigkeit gegenüber Wasser, 90 °C: Bewertungsstufe	DIN 51807-1	1
Beständigkeit gegenüber Salzwasser (3% NaCl), 90 °C: Bewertungsstufe	DIN 51807-1	1
Korrosionsschutzeigenschaften SKF-Emcor, dest. Wasser: Korrosionsgrad	DIN 51802	0-0
VKA Schweißkraft	DIN 51350-4	~ 3000 N
VKA Verschleißkalotte 1000 N, 60 s	DIN 51350-5	0,85 mm
VKA Verschleißkalotte 300 N, 60 Minuten	DIN 51350-5	0,5 mm
FAG-FE8 (A-7,5/80-BHT): mw50	DIN 51819-2	≤ 5 mg
FAG-FE9 (B/1500/6000-120): F ₅₀	DIN 51821-2	≥ 500 h
FAG-FE9 (B/1500/6000-140): F ₅₀	DIN 51821-2	200 h
Fließdruck bei 20 °C	DIN 51805-2	≤ 80 hPa
Fließdruck bei -30 °C	DIN 51805-2	≤ 1200 hPa
Einsatztemperaturbereich	DIN 51825	-30 / +140 °C
Einsatztemperaturbereich, kurzzeitig bis		+150 °C

Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.