IKV-TRIBOFLON MYA FG

IKV-TRIBOFLON MYA FG

Basierend auf dieser Erfahrung bietet IKV TRIBOLOGY eine Reihe fluorinierter Schmierfette an, die bei Temperatur äußerst stabil sind und ohne Verwendung von Natriumnitrit perfekt wasser- und korrosionsbeständig sind. Verschleißfestigkeit und Reibungsreduzierung sind zwei Hauptkriterien, um die Zuverlässigkeit der Lager und die Lebensdauer der Maschinen zu gewährleisten.

Mit seinem hohen Leistungsniveau erfüllt der IKV-TRIBOFLON MYA 502 FG diese Anforderungen und ist das bevorzugte Schmiermittel für Ihre Installationen.

IKV-TRIBOFLON MYA 502 FG zeichnet sich besonders durch seine Eigenschaften aus:

Ein stark reduzierter Verschleiß an den Reibungspunkten gemäß dem ASTM D-2266 4-Kugel-Verschleißtest.
Ein reduzierter Reibungskoeffizient gemäß dem SRV-Test, der bei 130°C für eine Stunde unter Last zwischen einem Zylinder und einer Ebene durchgeführt wurde, der die Kontaktgeometrie innerhalb der Rollenlager darstellt.
Keine feste oder klebrige Rückstandsbildung.

Alle Komponenten des IKV-TRIBOFLON MYA 502 FG sind im 21 CFR der FDA aufgeführt. Sie ermöglichen es, das NSF-H1-Label zu erhalten.

Grease	Beschaffenheit des Öls	Viskosität des Grundöls bei 40°C	NLGI-Stufe	Temperaturbereich	Verschleißfestigkeit	Wasserbeständigkeit
IKV-TRIBOFLON MYA 502 FG	PFPE	500	2	-30 bis 285°C	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet