

HALO-GUARD FG-PM

NLGI 2

Graisse pour presses à granulés NSF H1

Nonfood Compounds Program Listed

Applications

JAX Halo-Guard FG-PM est une graisse de qualité alimentaire haute température pour les presses à granulés et autres applications fortement chargées ;

Avantages clients

• Performances exceptionnelles en conditions extrêmes de pression et d'usure — L'épaississant au sulfonate de calcium, associé à l'huile de base épaisse, contribue à renforcer le film lubrifiant et à maintenir un film lubrifiant optimal dans les applications à forte charge et à faible vitesse
• Protection contre la rouille et la corrosion — Le système épaississant au sulfonate de calcium offre une excellente protection naturelle contre la rouille et la corrosion.
• Stabilité mécanique remarquable — La graisse JAX Halo-Guard FG-PM présente une faible variation de pénétration au cône (ASTM D 217) et de consistance après 100 000 cycles. Aucun défaut de cisaillement n'est observé lors du test de stabilité au rouleau (ASTM D 1831), même dans une version modifiée à haute température, afin d'accroître la sévérité du test.
• Stabilité thermique et à l'oxydation — Cette graisse surpasse la quasi-totalité des graisses industrielles non alimentaires en matière de stabilité à l'oxydation à haute température, une performance remarquable pour une graisse de qualité alimentaire certifiée NSF H1.
• Technologie Micronox® : une avancée révolutionnaire dans le domaine des lubrifiants alimentaires, offrant des performances exceptionnelles pour la préservation et la protection des lubrifiants alimentaires contre la contamination microbienne.
• Enregistré NSF H1
• Certifié Kosher

Compatibilité

Veuillez contacter votre représentant commercial JAX pour toute question concernant les compatibilités et les applications spécifiques.

Version du 20/03/2026



Caractéristiques

	Méthode ASTM	Unités	Valeurs
Nature du savon	-	-	Sulfonate de calcium complexe
NLGI	-	-	2
Pénétration non travaillée	D217	mm/10	265-295
Pénétration travaillé	D217	mm/10	265-295
KV 40 de l'huile de base	D445	cSt	200-250
KV 100 de l'huile de base	D445	cSt	22-24
Point de goutte	D2265	°C	318
Water Wash out à 16h/80°C	D1264	%	0.42
4 billes soudure	D2596	Kg	500
Test d'usure 4 billes	D2266	mm	0.38
Oxydation – perte (psi) après 1000 heures	D 942		9
Charge mécanique / Essai TIMKEN	D2509	lbs	60
Texture	-	-	Lisse
Couleur	-	-	Blanc
N° agrément NSF H1			136969

Les produits JAX font l'objet d'améliorations constantes au niveau de leur formulation et de leur fabrication. Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs de production typiques au moment de sa rédaction. JAX se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les données produit et les valeurs typiques à tout moment et sans préavis. Il incombe à l'installateur et/ou à l'acheteur de déterminer si ces spécifications sont adéquates et appropriées à l'application prévue.

Recommandations

Durée de vie du produit : 36 mois dans des emballages hermétiquement fermés et dans des conditions normales de stockage.

Conditions de stockage : Il est recommandé de stocker les produits à température ambiante à l'abri de l'eau et de l'humidité. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 40 °C et ne doivent **pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.**

Santé – Sécurité - Environnement

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site www.jax.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les règlementations locales.

Conditionnements

Code article	Conditionnements	Référence fournisseur
261415	Tonnelet 120 LB	HLGPM-120
261416	Fut 400 LB	HLGPM-400
261418	Seau 35 LB	HLGPM-035
261435	MC 400 G	HLGPM-050

