LUBE FS-2

1.Kenndaten zum Hochleistungsfett .

Eigenschaft		NGLI No.2
Erscheinungsbild		halb flüssig, cremig
Farbe		Grün
Durchdringungsarbeit bei 25°C		303
Tropfpunkt		241°C
Kupferkorrision (100 °C/24h)		Bestanden
Verdunstungsverlust in Prozent Gewichtsanteil (99°C/22h)		0,2
Ölabscheidung in Prozent Gewichtsanteil (100°C/24h)		2,0
Oxidationsstäbilität (99 °C/100h) Mpa		15
Arbeitsstabilität (10^5W)		343 (+40)
Feuschtigkeit (49°C/14Tage)		Klasse A
Apparent Viscosity at 0 deg.C Pa.s & (P)	**1s-1**	844
	10s-1	135
	50s-1	38
	100s-1	22
Vierkugel-Test	**LNL**	1236
	WL	3920
	LWI	649
Verdicker		Lithiumseife
Basisöl		Mineralisches Öl
Viskösität des Basisöls	**40°C**	99
	100°C	11,1
Basisöl Viskositätsindex		97