perma BIO PU SYN 120-2 (SF09)

Ancienne dénomination: perma Multipurpose bio grease SF09

GRAISSE SPÉCIALE RAPIDEMENT BIODÉGRADABLE

perma BIO PU SYN 120-2 (SF09) a été conçue particulièrement comme graisse lubrifiante spéciale entièrement synthétique et rapidement biodégradable dont le degré de nuisance à la nappe phréatique est 1. La biodégradabilité après 28 vjours s'élève à > 60 % d'après l'essai OECD 301 F. perma BIO PU SYN 120-2 (SF09) présente une excellente résistance à l'eau, à la corrosion et au vieillissement ainsi qu'un bon pouvoir d'absorption de pressions.

Avantages

- **BONNE RÉSISTANCE À L'EAU**
- **HAUTE PROTECTION CONTRE L'USURE**
- **BONNE POMPABILITÉ DANS LES SYSTÈMES DE GRAISSAGE PERMA**
- **BONNE RÉSISTANCE À L'EAU**
- **HAUTE PROTECTION CONTRE L'USURE**
- **BONNE POMPABILITÉ DANS LES SYSTÈMES DE GRAISSAGE PERMA**
- **BONNE RÉSISTANCE À L'EAU**
- **HAUTE PROTECTION CONTRE L'USURE**

Applications

perma BIO PU SYN 120-2 (SF09) est employée de préférence lorsqu'une pollution du sol et de l'eau ne peut pas être exclue. La graisse est indiquée pour les installations de traitement des eaux usées, centrales hydroélectriques, usines maritimes et fabriques de papier, et entre autres, pour la lubrification de roulements et paliers lisses, chaînes, articulations, engrenages ouverts, câbles, crémaillères et couronnes dentées. Ce produit convient également pour la lubrification des machines travaillant le bois, machines de construction, machines de perçage et haveuse pour tunnels, machines agricoles et forestières, châssis de camions.

INDICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

perma BIO PU SYN 120-2 (SF09) est un lubrifiant spécialement étudié et testé pour les systèmes de lubrification perma. Pour une lubrification dosée et sans entretien, ce produit est uniquement disponible dans des systèmes de lubrification perma et ne peut être livré que par l'intermédiaire de perma.

DURÉE DE STOCKAGE MINIMUM

La durée de conservation minimum est de 12 mois environ si le produit est stocké avec soin, au sec, à l'abri du gel et dans les emballages d'origine fermés.

CONDITIONNEMENT

- → perma Système de lubrification
- → Cartouche 400 g
- → Seau 1 kg
- → Seau 5 kg

Données techniques

Huile de base	Huile ester
Epaississant	Polyurée
Température d'utilisation inférieure	-40 °C / -40 °F
Température d'utilisation supérieure	140 °C / 284 °F
Espace de couleur	Beige
Densité à 20 °C	env. 0,94 g/cm³
Viscosité cinématique d'huile de base, 40 °C	env. 120 mm²/s
Viscosité cinématique d'huile de base, 100 °C	env. 28 mm²/s
Facteur de rotation (n x dm)	env. 300 000 mm/min
Point de goutte, DIN ISO 2176	> 220 °C
Grade NLGI, DIN 51818	2
Biodégradabilité selon OECD 301 F, (dans un délai de 28 jours)	>= 60 %

Paliers à roulement

Paliers lisses

Moteurs

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com