

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08)

Ancienne dénomination: perma High speed grease SF08

GRAISSE SYNTHÉTIQUE LONGUE DURÉE POUR ROULEMENTS ET PALIERS LISSES

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) est une graisse synthétique longue durée pour un nombre de tours élevé et une large plage de températures d'utilisation. Elle est composée d'une huile synthétique à base d'hydrocarbures et d'un savon spécial de calcium.

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) est résistante à l'oxydation et au vieillissement et offre une bonne protection contre l'usure. perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) est compatible avec la plupart des graisses à base de lithium et de complexe de lithium.

Avantages



PLAGE DE VITESSE DE ROTATION ÉLEVÉE



COEFFICIENT DE FRICTION BAS GRÂCE À L'HUILE DE BASE SYNTHÉTIQUE



LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION



BONNE PROTECTION CONTRE L'USURE



RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET AU VIEILLISSEMENT

Applications

Pour roulements à rotation rapide et paliers lisses. Particulièrement adaptée pour les roulements de moteurs électriques. Bonne lubrification à basse température. Peut être également utilisée pour roulements de ventilateurs et de pompes. Egalement adaptée pour appariements de matériaux plastique / acier ou plastique / plastique.

INDICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08) est un lubrifiant spécialement étudié et testé pour les systèmes de lubrification perma. Pour une lubrification dosée et sans entretien, ce produit est uniquement disponible dans des systèmes de lubrification perma et ne peut être livré que par l'intermédiaire de perma.

DURÉE DE STOCKAGE MINIMUM

La durée de conservation minimum est de 12 mois environ si le produit est stocké avec soin, au sec, à l'abri du gel et dans les emballages d'origine fermés.

CONDITIONNEMENT

- perma Système de lubrification
- Cartouche 400 g
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg

Données techniques

Huile de base	PAO
Epaississant	complexe de calcium
Température d'utilisation inférieure	-40 °C / -40 °F
Température d'utilisation supérieure	140 °C / 284 °F
Espace de couleur	Beige
Structure	Homogène
Structure	Filant
Densité à 20 °C	env. 0,85 g/cm ³
Pénétrabilité au cône de graisses lubrifi antes, DIN ISO 2137, pénétration travaillée, 25 °C, valeur limite inférieure	265 x 0,1 m
Pénétrabilité au cône de graisses lubrifi antes, DIN ISO 2137, pénétration travaillée, 25 °C, valeur limite supérieure	295 x 0,1 mm
Viscosité cinématique d'huile de base, DIN 51562, 40 °C	env. 100 mm ² /s
Viscosité cinématique d'huile de base, DIN 51562, 100 °C	env. 15 mm ² /s
Corrosion sur cuivre, DIN 51811, graisse lubrifi ante, 24 h / 120 °C	1 - 120 degré de corrosion
Facteur de rotation (n x dm)	env. 600.000 mm/min
Point de goutte, DIN ISO 2176	> 190 °C



Paliers à roulement



Paliers lisses