perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03)

Ancienne dénomination: perma High temp. grease SF03

GRAISSE POUR ROULEMENTS ET PALIERS LISSES JUSQU'À +220 °C

perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03) est une graisse pour roulements et paliers lisses à base d'huile synthétique et de polyurée. La couche lubrifi ante présente une excellente stabilité thermique et résistance à l'eau. Cette graisse est également résistante au vieillissement et à l'oxydation. perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03) est effi cace jusqu'à 220 °C et offre une sécurité fonctionnelle élevée.

Avantages

BONNE ADHÉRENCE DE L'HUILE

HAUTE STABILITÉ THERMIQUE DANS LA PLAGE DE TEMPÉRATURES D'UTILISATION

BONNE RÉSISTANCE À L'EAU

BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

LES POINTS DE GRAISSAGE PEUVENT ÊTRE NETTOYÉS À L'AIDE DE SOLVANTS ORGANIQUES

POINT DE GOUTTE ÉLEVÉ

Applications

perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03) a été conçue pour la lubrifi cation de roulements et paliers lisses soumis aux températures élevées. Domaines d'application: Ventilateurs et moteurs dans les installations de séchage, Poulies de renvoi dans les installations de séchage, de peinture et de cuisson, Fours à tremper, Convoyeurs, fours de cuisson automatiques.

INDICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

perma TEMP PU-P SYN 420-2 (SF03) est un lubrifiant spécialement étudié et testé pour les systèmes de lubrification perma. Pour une lubrification dosée et sans entretien, ce produit est uniquement disponible dans des systèmes de lubrification perma et ne peut être livré que par l'intermédiaire de perma.

DURÉE DE STOCKAGE MINIMUM

La durée de conservation minimum est de 12 mois environ si le produit est stocké avec soin, au sec, à l'abri du gel et dans les emballages d'origine fermés.

CONDITIONNEMENT

- perma Système de lubrification
- Cartouche 400 g
- Seau 1 kg
- Seau 5 kg

Données techniques

Huile de base	Huile d'ester + PFPE
Epaississant	Polyurée + PTFE
Viscosité de l'huile de base, DIN 51562, à 40 °C, mm^2/s	420
Couleur	Beige
Densité, DIN 51757, à 20 °C, g/cm^3, env.	1,3
Point de goutte, DIN ISO 2176, °C	> 250
Pénétration par foulage à 25 °C, DIN ISO 2137; 0,1 mm, env.	265 - 295
Facteur de rotation, (n x dm), env.	300.000 mm/min
Consistance, classe NLGI, DIN 51818	2
Plage de températures d'utilisation, °C	– 20 à 220
Comportement en présence d'eau, DIN 51807, 3 h / 90 °C, évaluation	0/1 - 90

Paliers à roulement

Paliers lisses

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com